

Dzc 二液型隔熱面漆

溶劑型恆溫漆是屬於二液型聚氨酯薄塗系統，主要適用於金屬彩鋼板的隔熱效果的塗裝。

- 1) 塗膜具有紫外線抵抗、耐黃變的特性。
- 2) 快速固化，良好的化學抵抗。
- 3) 與金屬彩鋼板的附著力佳。
- 4) 低粘污性，塗膜表面容易清潔。
- 5) 固化養生之後塗膜基本上無毒，對人體無害。

各種建物的鐵皮屋、浪板、鋼板、水泥牆、貨櫃屋的外表塗裝，具有恆溫的功效。可以防止建物大量熱吸收或室內熱散失，形成斷熱隔離層，節省冷氣或暖氣的消耗成本。

主劑 (A)：白色液體, 固化劑 (B)：淡黃色液體

主劑：固化劑 = 7：1 (重量比)

基材表面溫度		12°C ~ 25°C 之間	
材料料溫		15°C ~ 25°C	
最高相對濕度	> 25°C	85% 以下	
	12°C	75% 以下	
塗裝間隔	(25°C)	最少 4 小時	最多 36 小時
	(20°C)	最少 8 小時	最多 48 小時
	(12°C)	最少 16 小時	最多 72 小時
可行走時間	(25°C)	10 小時	
	(20°C)	12 小時	
	(12°C)	24 小時	

主劑與固化劑依重量配合比秤重，以手持式電動攪拌機充分攪拌均勻。必要時，混合液以二甲苯稀釋。施工工法以無氣噴塗、空氣噴塗或滾輪塗布。噴塗時，施工人員必須配戴空氣過濾器 (防毒面具)、安全眼鏡以及防護手套。

使用量 0.1~0.15 kg/m²，可以塗裝兩道以加強效果。

主劑 7kg 裝/ 固化劑 1kg 裝

大瑞化學工業有限公司

地 址: 台中市西屯區臺灣大道 4 段 786 巷 48-2 號

TEL: 04-24631097 FAX: 04-24632633 洪金耀 0932-508761