

Dzc 水性壓克力底漆

由水性特殊複合高分子所組成，以單組份型態供應，開桶即可使用。可以加 5 倍水混合後塗刷。

用於基材的封孔、改善基材的品質使其增強與中塗層的接著強度，可應用於不同基材的前處理，包括混凝土、纖維水泥板等。

水性單組份，無溶劑氣味，無公害引火之虞。快乾、滲透性強。具密著性與封孔性質。被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。直接使用，以滾筒、毛刷或噴塗塗佈。視情況外加適量的水稀釋。最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。

乾燥時間指觸時間 1 小時 (25°C) 塗裝間隔 2 小時 (25°C)

完全固化時間 7 天 (25°C)

0.1 kg/m² (一道滾塗)

18 kg 裝

試驗結果 CNS10757(1995)

接著強度(Kgf/cm²)8.4 耐水性(純水.168hrs)浸水試驗無異狀

大瑞化學工業有限公司

40764 台中市西屯區臺灣大道 4 段 786 巷 48-2 號

TEL: 04-24631097 FAX: 04-24632633

洪金耀 0932-508761