

Dzc 水性彈性面漆

是由水性特殊複合高分子與精選的顏料混練而成，具有良好的作業性，直接滾塗即可固化，固化後形成一層具有彈性、高強度、耐久性的塗膜，並具有高光澤度的特性。

- 1) 水性單組份，施工容易。
- 2) 無溶劑氣味，無公害引火之虞。
- 3) 塗膜具彈性與柔韌性。
- 4) 具密著性與防水性質。具有耐候效果。

單組份/白色、灰色、米黃色黏稠液體 (有光、平光二類)

被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。為了增加與素地的接著，最好先施做單組份底塗。以滾筒或噴塗塗佈，視情況可以外加適量的水稀釋。最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。控制一道塗膜的塗佈量，膜厚最好在 0.2mm 以下，若是塗膜太厚則有裂開之虞。

乾燥時間-指觸時間 4 小時 (25°C) 塗裝間隔 24 小時 (25°C)

完全固化時間 14 天 (25°C)

建議塗佈量 0.2 kg/m² (一道滾塗)

包裝量 18 kg 裝

儲存在陰涼場地，並且儲存時要密封妥當，若接觸空氣會自行固化，請特別注意。避免在氣溫 10°C 以下施工。

試驗結果 CNS10757(1995)

接着強度(Kgf/cm²)11.2

耐水性(純水.168hrs)浸水試驗無異狀

試驗結果 CNS8641(1988)伸拉試驗

抗拉強度(Kgf/cm²)29.8

斷裂伸長率(%)399

撕裂強度(Kgf/cm)14.9

大瑞化學工業有限公司

40764 台中市西屯區臺灣大道 4 段 786 巷 48-2 號

TEL: 04-24631097 FAX: 04-24632633

洪金耀 0932-508761