

Dzc水性彈性中塗漆

是由水性特殊複合高分子與精選的顏料混練而成，具有良好的作業性，直接滾塗即可固化，固化後形成一層具有彈性、高強度、耐久性的塗膜，並具有高光澤度的特性。

水性單組份，施工容易。無溶劑氣味，無公害引火之虞。

塗膜具彈性與柔韌性。具密著性與防水性質。具有耐候效果。

單組份/白色、灰色、黑色黏稠液體

被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。為了增加與素地的接著，最好先施做單組份底塗。

以滾筒或噴塗塗佈，視情況可以外加適量的水稀釋。最好塗佈兩道，

增加塗膜的效果。乾燥時間-指觸時間2小時 (25°C)

塗裝間隔 24小時 (25°C) 完全固化時間14天 (25°C)

建議塗佈量0.6 kg/m²(二道滾塗) 包裝量15 kg 裝

儲存在陰涼場地，並且儲存時要密封妥當，若接觸空氣會自行固化，

請特別注意。避免在氣溫10°C以下施工。

抗拉強度(Kgf/cm²)15 斷裂伸長率(%)450 撕裂強度(Kgf/cm)5

大瑞化學工業有限公司 www.dzc.com.tw

40764台中市西屯區臺灣大道4段**786**巷**48-2**號

TEL: 04-24631097 FAX: 04-24632633 洪金耀0932-508761