

# D1001：AB 導電接著劑(雙液型)

- 1.型號: SYP-8280A /SYP-3280B
- 2.銀含量:SYP-8280A:80 ±1% /SYP-3280B：84±1%
- 3.調配體積或重量比例：8280A：3280B = 1：1
- 4.阻值:  $\leq 4 \times 10^{-4} \Omega\text{-CM}$
- 5.作業溫度：常溫~250°C
- 6.Curing：
  - ◆常溫/24 小時
  - ◆60°C/3 小時
  - ◆80°C/1 小時
  - ◆150°C/10 分鐘
- 7.拉伸強度：1200psi± 5%
- 8.熱膨脹係數：0.025± 5%
- 9.稀釋劑：甲苯、丙酮
- 10.黏度：8280A：10K±2K / 3280B：10K±2K  
以 Brookfield DV- I I + No.SC4-14/6R 來取得
- 11.保存期限:
  - a. 常溫下 180 天(密封罐裝使用前攪拌即可)
  - b. 5°C 以下 90 天(針筒裝防沈澱,故須低溫保存)
- 12.主要用途/特長：  
Two-components, Low temperature curing/Good conductivity  
& reliably

※規格以實際出貨為主

包裝規格：A/25g B/25g=50g 160 元/g

大瑞化學工業有限公司

地 址：40764 台中市西屯區臺灣大道 4 段 786 巷 48-2 號

TEL:04-24631097 FAX:04-24632633