

碳化矽耐磨修補劑是一種含有碳化矽為強化填材的環氧類金屬修補及抗磨損襯護材料，經濟實用，可以保護金屬抵抗磨損及化學侵蝕。

## 產品特點：

- 抗磨損性能佳，適合處理 1/16" 以下顆料性磨擦介質的機具修補與襯護工藝。
- 經濟實用，適合大量的金屬修補及襯護工作，效果持久。
- 可耐高溫度至 121°C (250°F)。

## 主要用途：

- 管路彎肘部位的抗磨損襯護。
- 修補粉碎、研磨機具，以及砂漿輸送管線。
- 除塵設備、排氣風扇的襯護。
- 襯護輸送設備如：斜槽、滑道等容易產生磨耗的機具設備。

## 材料物性：

顏色	灰
純度 (不含有機揮發性物質 Non-Voc)	100%
固化後密度	1.75 g/cm <sup>3</sup>
體積	15.9 吋 <sup>3</sup> /磅
覆蓋面積	64 吋 <sup>2</sup> / @ 1/4 吋厚 / 1 磅
混合後使用時間 (在常溫 24°C 之下)	50 分鐘
抗壓強度 (ASTM D695)	8,160 psi
抗剪強度 (ASTM D1002)	1,350 psi
固化後硬度 (ASTM D2240)	Shore 85D
絕緣強度 (ASTM D149 Volts/Mil)	200
耐溫	121°C (250°F)

## 耐化學物性：

煤油	VG	甲醇	U
10% 鹽酸	F	甲苯	VG
亞氨酸鹽溶液	VG	氨水	VG
10% 硫酸	F	10% 氫氧化鈉	VG

E : Excellent (優) VG : Very Good (佳) F : Fair (可) U : Unsatisfactory (不佳)

※環氧樹脂本身耐水、飽和鹽溶液、含鉛汽油、礦物醇、丙烯、乙二醇等化學物質，勿長期暴露於高濃度酸性及有機溶液。

※其他未列舉之機械及化學物性請洽詢本公司。

DZC 大瑞化學工業有限公司 台中市台中港路三段世斌一巷 34-2 號 TEX:04-24631096-8

<http://www.dzc.com.tw>

E-mail:dazuay@ms34.hinet.net

FAX:04-24632633

**混合比例及混合方式：**                      依重量                      依體積

樹脂：硬化劑                                      8 : 1                                      4 : 1

混合時，請將硬化劑加於樹脂內，以螺絲起子，或攪拌棒在容器內由底部及邊緣快速用力攪拌均勻；當混合大量的耐磨修補劑時，請以 T 型攪拌器套於電動鑽頭，用中等轉速來拌混合均勻；直到兩劑顏色合一，攪拌時間約 4~5 分鐘。

**使用方法：**

在使用任何修補材料之前，對於修補表面要有適當的處理，才能確保修補工作的效能。在使用修補材料前，請注意：

- 要先以得復康工業清潔劑將修補表面上的油污清除乾淨。
- 請以砂磨或噴砂方式將修補表面處理成均勻的粗糙表面，以增強修補材料與修補表面的接著力。
- 處理過海水，或被鹽水浸泡過的金屬表面，須以噴砂或高壓水洗方式來清潔表面，並留置一夜讓滲入金屬氣孔的鹽分“汗”出，殘留在金屬表層的鹽分不能超過 40 p.p.m。
- 修補表面經噴砂或研磨處理後，須再以工業清潔劑將殘餘的砂礫、塵灰及油污徹底清除乾淨。
- 在低溫作業環境下，在施用環氧類修補材料前，最好先將修補表面加熱至 45°C 以上，如此，不但可以除去修補表面的水氣、油氣，更可以加強修補材料的接著力。
- 表面處理工作完畢以後，請立即進行修補工作，以避免處理後的修補表面再度被灰塵或其他外物污染。
- 施用時請以抹刀或舌板將碳化矽耐磨修補劑均勻壓塗於修補(或襯護)表面上，塗佈的厚度至少要有 1.5mm 以上。修補(襯護)材料需與修補(襯護)表面密實地接觸，而且須能嵌入粗糙的修補(襯護)表面縫隙內，才能夠有良好的接著力。修補(襯護)材料的邊緣不必刻意削平；襯護時須注意不要在襯護表面留有薄的或空白切邊，要讓襯護材料能覆蓋至相鄰垛邊，以免襯護材料容易翻翹脫落。
- 碳化矽耐磨修補劑可以堆塗到 6mm 高仍不會有垂流現象，頗適合垂直面及頂面的修補工作。
- 碳化矽耐磨修補材料可以做多層的塗佈，請待前一道塗層塗佈 4 小時後，再於其上塗佈另一道塗層。
- 修補較大的破洞或裂縫時，請以玻璃纖維質或金屬補強網帶橋襯於破洞及裂縫；襯護常受衝擊或振動的機具設備時，最好先在襯護表面點焊一層金屬補強網帶，以增加材料與襯護表面的黏結強度。

**固化：**

12mm 厚的碳化矽耐磨修補劑在常溫 24°C 下 4 小時內硬化。實際的固化時間依材料塗佈量及週圍溫度而定；材料越厚或週圍溫度越高，固化時間就越短。

<u>週圍溫度</u>	<u>混合後可使用時間</u>	<u>固化時間</u>
16°C	90 min	32 hrs
24°C	45 min	16 hrs
32°C	25 min	8 hrs

**其他注意事項：**

- 避免與皮膚及眼睛直接接觸，請於使用時戴上塑膠手套及安全護目鏡。
- 若因接觸皮膚引起過敏或紅斑，請以肥皂及清水沖洗；若不慎觸碰到眼睛時，請立即以清水沖洗並就醫診療。
- 勿吞食、勿讓孩童取用。
- 使用本材料的工作環境須通風良好，勿在密閉空間使用。

**產品代號**                      **包裝容量**  
10050                              3 磅