

D10-01: 70A EMI 電鑄導電銀漆(單液型)

SYP-70A

- 1.黏度 5 ± 2 Kcps by Brookfield DV-II+NO.SC4-14/6R($25\pm 1^\circ\text{C}$)
- 2.外觀:銀色
- 3.銀含量 $70\pm 5\%$
- 4.適用材質：塑膠、陶瓷、臘。(表面附着)
- 5.作業條件：常溫自然乾燥(5 分鐘指觸可乾)，或 80°C 10 分鐘加熱硬化。
- 6.塗佈方式：噴、沾、刷。
- 7.稀釋劑：酒精、丙酮、甲苯。
- 8.用途：電鑄、導電介質、EMI。
- 9.阻抗： $10 \times 10^{-4} \Omega\text{-cm}$
- 10.塗佈面積： $37 \text{ m}^2 / @10\text{u}$

最小包裝量 25g/EA

大瑞化學工業有限公司

40764 台中市西屯區臺灣大道 4 段 786 巷 48-2 號

TEL: 04-24631097 FAX: 04-24632633